

# PRIMER STRONG

PRIMER STRONG base Concentrate 1/7

Высококонцентрированный акриловый грунт. Укрепляет основание, выравнивает впитывающую способность под последующие слои краски.

Применяется для грунтования деревянных, бетонных, кирпичных, оштукатуренных и зашпатлеванных поверхностей, гипсоволокна, гипсокартона, ДВП, ДСП, фанеры. Имеет отличную адгезию с обрабатываемой поверхностью, защищает ее до полного окрашивания.

Используется исключительно как самостоятельный продукт, не требует дополнительной грунтовки перед ним.

**ПРИМЕНЕНИЕ:** Для наружных и внутренних работ.

Перед применением тщательно перемешать материал. Продукт необходимо наносить на впитывающее сухое основание без признаков осыпания, в один или несколько слоев. Для работы рекомендуется использовать кисть, валик, оборудование безвоздушного и воздушного нанесения.

Все малярные работы проводить в соответствии с СП 7.1.3330.2017.

**РАЗБАВЛЕНИЕ:** для деревянных поверхностей PRIMER STRONG base concentrate / H<sub>2</sub>O: (1/3).

Для улучшения прочности основания PRIMER STRONG base concentrate / H<sub>2</sub>O: (1/5).

Для крепких и немелящихся оснований PRIMER STRONG base concentrate / H<sub>2</sub>O: (1/7).

**РАЗБАВИТЕЛЬ:** вода.

**РАСХОД:** 40-80 М2/л в один слой.

**ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ:** наносить при температуре от +15°С до +30°С. Относительная влажность воздуха не более 65%. Данные температурно-влажностные характеристики необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства работ. Не менее чем за 2 суток до начала и 12 суток после окончания работ данный режим также должен быть соблюден.

**ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ:** высыхание одного слоя грунта от 12 до 24 часов.

Все заявленные свойства покрытие приобретает после 20 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. При несоблюдении температурно-влажностном режиме время высыхания может быть изменено.

**ТИП СВЯЗЮЩЕГО:** Водоразбавляемая акриловая дисперсия.

**ХРАНЕНИЕ:** Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре.

Банки с материалом не переворачивать. Температурный диапазон: 5°С / 30°С.

**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ:** 24 месяца от даты изготовления.

При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.

ТУ 20.30.22-004-38794474-2022 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.

**ВАЖНО:**

- лакокрасочная продукция ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

- находящийся в открытой банке, а также разбавленный водой

продукт не выдерживает длительного хранения

Производитель: ООО «Каменевгрупп»  
630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская 9  
тел. (495) 197-77-00  
тел. (383) 34-99-555  
[www.kamenevgroup.com](http://www.kamenevgroup.com)