

TOP-SATIN

Полуматовая высокопрочная акриловая краска. Рекомендуется к использованию в помещениях с повышенными эксплуатационными характеристиками: холлы, гостиные, прихожие, лестничные марши, спортивные залы, бассейны частных жилых домов. Легко реставрируется. Обладает высокой стойкостью к истиранию и механическим воздействиям. Выпускается в трех базах (A / C / Super White). Яркие и темные цвета могут иметь меньшую укрывистость, что не является браком.

ПРИМЕНЕНИЕ: Для наружных и внутренних работ. Перед применением тщательно перемешать материал. Продукт необходимо наносить на впитывающую, сухую, грунтованную поверхность, без признаков пыления и осыпания в один или несколько слоев. Для работы рекомендуется использовать кисть, валик, оборудование безвоздушного и воздушного нанесения.

Все малярные работы проводить в соответствии с СП 71.13330.2017.

РАЗБАВЛЕНИЕ: BASE A не более 10% / BASE C не более 5%.

РАЗБАВИТЕЛЬ: вода.

РАСХОД: 4-6 м²/л в два слоя.

СТЕПЕНЬ ГЛЯНЦА: полуматовая 4,6-5,4% @60° / 10,4-15,3% @85°.

ПЛОТНОСТЬ: 1,5 кг/л.

СТОЙКОСТЬ К ИСТИРИАНИЮ: более 10 000 двойных проходов по DIN EN ISO 11998.

ТЕМПЕРАТУРНО-ВЛАЖНОСТНЫЙ РЕЖИМ: Наносить при температуре от +15°C до +30°C. Относительная влажность воздуха не более 65%. Данные температурно-влажностные характеристики необходимо поддерживать круглосуточно в течение всего периода производства работ. Не менее чем за 2 суток от начала и 12 суток после окончания работ, данный режим также должен быть соблюден.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ: Высыхание одного слоя краски 4-6 часов.

Все заявленные свойства покрытия приобретают после 20 суток с момента высыхания при соблюдении условий применения. При несоблюдении температурно-влажностном режиме время высыхания может быть изменено.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ: Избегать эксплуатации поверхности в первые сутки после нанесения. Если в помещении производятся ремонтные работы, окрашенную поверхность необходимо укрывать защитной пленкой.

ТИП СВЯЗЬЮЩЕГО: Водоразбавляемая акриловая дисперсия.

ХРАНЕНИЕ: Хранить и транспортировать в плотно закрытой таре.

Банки с материалом не переворачивать. Температурный диапазон: 5°C / 30°C.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ХРАНЕНИЯ: 24 месяца от даты изготовления.

При попадании на открытые участки кожи смыть теплой водой с мылом.

ТУ 2316-001-5405452734-2019 Зарегистрировано в Роспотребнадзоре.

ВАЖНО:

- лакокрасочная продукция ОБМЕНУ И ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖИТ
- при колеровке возможны незначительные отклонения в цвете
- колеровка разных партий материала, а также материала в тарах разного объема может иметь незначительные погрешности в цвете
- перед началом выполнения работ необходимо сделать пробный образец, утвердить цвет и технику нанесения краски / декоративного покрытия
- ВСЕ материалы производителя KAMENEVGROUP рекомендуется наносить на впитывающие грунтованные основания. В качестве грунтовочного состава рекомендуется использовать продукт PRIMER WHITE / STRONG KAMENEVGROUP. За качество поверхности красок / декоративных покрытий, нанесенных на иные грунтовочные составы, производитель KAMENEVGROUP ответственности не несет
- находящийся в открытом банке, а также разбавленный водой продукт не выдерживает длительного хранения
- способ ухода: губка + мыльный раствор
- после проведения очистки поверхности краски может проявиться незначительный блеск, что не является браком
- для очистки поверхности нельзя использовать щетки / жесткие губки / абразивные чистящие средства

Производитель: ООО «Каменевгрупп»
630105, г. Новосибирск, ул. Кавалерийская 9
тел. (495) 197-77-00
тел. (383) 34-99-555
www.kamenevgroup.com